

## BOLETIM TÉCNICO

Argamassa industrializada, tipo III – normal – b, altamente qualificada para assentamento e revestimento de alvenaria.

### Informações Técnicas

- Rendimento aproximado por saco de 20 kg
- Assentamento
  - Tijolo comum 0,4 m<sup>2</sup>
  - Tijolo cerâmico 0,6 m<sup>2</sup>
  - Bloco de concreto 1,2 m<sup>2</sup>
- Revestimento:
  - 1,0 m<sup>2</sup>, na espessura de 10,0 mm
- Composição: Cimento CP-V ARI, cal hidratada pura, areia lavada e classificada.
- Coloração: cinza
- Densidade: 1,55 g/cm<sup>3</sup>
- Cura: Mínimo 15 dias
- Embalagens: Sacos plásticos com 5 Kg e 20 Kg
- Validade: 2 anos, na embalagem original, intacta.
- Estocagem: em local seco e arejado, sobre estrado de madeira, em pilhas de até 15 embalagens.
- Norma Técnica: O produto atende as atuais normas e projetos elaborados pela ABNT (NBR 13281, 13276, 13277, 13278 e 13279).

### Preparo do Produto

- Adicionar água limpa até a obtenção de uma massa de aspecto pastoso e totalmente homogênea. Observar:
- O recipiente de mistura deve estar limpo e estanque, protegido de sol, vento e chuva.
- Acrescentar água, se necessário durante a aplicação, refazendo sempre a homogeneização
- Preparar quantidade para utilização em até 2 horas e 30 minutos.

### Preparo da Base e Aplicação

- Tanto para o assentamento, como para o revestimento, as bases de aplicação devem estar isentas de poeira, graxas ou outros produtos estranhos à natureza do trabalho.

#### No assentamento:

- Utilizar colher de pedreiro, preenchendo as áreas de contato
- Reutilizar os excessos.

#### No revestimento:

- Com a colher de pedreiro, aplicar o produto em “chapadas” sucessivas, até a obtenção da espessura desejada.
- Sarrafear
- Desempenar com auxílio de régua e desempenadeira de madeira ou espuma.

### Muito Importante

- Em bases com alta porosidade ou asperezas, o chapisco pode ser eliminado.
- Quando devidamente aplicada, pode ser lixada e receber diretamente a massa corrida e a pintura.
- Considerar as normas da ABNT, no tocante a juntas de dilatação e movimentação.
- A espessura não pode ultrapassar a 20 mm, por aplicação.

### Saúde e Meio-Ambiente

- Produto alcalino de baixa toxicidade
- Evitar contato com a pele e com os olhos; lavar imediatamente com água corrente
- Utilizar sempre equipamentos de proteção pessoal.
- Não diluir em rede de água e esgoto, para evitar entupimento
- Evitar formação de poeira
- Selecione e recicle embalagens vazias

O Departamento Técnico da **Direcional** se prontifica a complementar, se necessário, as informações técnicas e operacionais contidas neste boletim. Entre em contato pelo telefone **(11) 3488-2423** ou por e-mail: **laboratorio@direcional.ind.br**.