

**BOLETIM TÉCNICO**

O **Rejuntamais Flexível Direcional** é uma argamassa de rejuntamento tipo II, para revestimentos cerâmicos, porcelanatos, pedras naturais e etc. Áreas internas e externas. É indicado para preencher juntas de 2 a 10 mm de largura.

- » Disponível em sacos plásticos de 1 e 5 kg
- » Fabricado em 19 cores

**Informações Técnicas**

- Composição: cimento, areia lavada e classificada, aditivos, corantes e fungicida;
- Consumo aproximado: vide tabela a seguir

<b>Tabela de Consumo de Rejuntamento <i>Direcional</i> (em gramas/m<sup>2</sup>)</b>					
<b>Medida das Peças (em mm)</b>	<b>Largura das Juntas (em mm)</b>				
	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
20 x 20 x 3	850	1500			
20 x 20 x 5	1500	2850			
50 x 50 x 5	600	1150	1700		
100 x 100 x 6	380	750	1150	1350	1750
100 x 100 x 8		1200	1650	2100	2600
100 x 200 x 5		450	660	870	1070
100 x 200 x 8		800	1300	1700	2300
150 x 150 x 5		400	600	800	1000
150 x 200 x 5		300	450	600	750
150 x 200 x 10		750	1200	1650	2100
150 x 250 x 10		350	670	990	1310
200 x 200 x 5		280	420	560	700
200 x 200 x 10		680	1100	1470	1840
200 x 300 x 6		280	420	560	700
200 x 400 x 8	210	410	660	880	1100
300 x 300 x 6		280	440	590	740
300 x 300 x 8			460	610	760
400 x 400 x 8			320	430	530
450 x 450 x 8				400	490
500 x 500 x 8				360	450

- Densidade: 1,55 gr/cm<sup>3</sup>;
- Estocagem: produto deve ser estocado em local seco e arejado, sobre estrados de madeira. Fardos com 15 sacos de 1 kg devem ser empilhados até 1 m de altura; sacos de 15 kg, em pilhas de até 1,50 m de altura;
- Validade: 2 anos, na embalagem original intacta;
- O produto atende à norma NBR-14992/2003 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

**Preparo do Produto**

- Observe se o recipiente no qual será efetuada a mistura está limpo e estanque, protegido do sol, da chuva e do vento;
- Adicione 300 ml de água limpa para cada 1 kg do produto;
- Não adicione qualquer outro componente à composição original do produto;
- Misture bem até que a massa apresente aspecto pastoso e homogêneo;
- Deixe a mistura em repouso por 10 minutos e misture novamente ao início da aplicação;
- O produto deve ser utilizado dentro de um prazo máximo de 2 horas após misturado com a água.

### Preparo da Base e Aplicação

- As juntas entre peças devem estar secas e limpas, isenta de qualquer tipo de impregnação que possa prejudicar o trabalho, alterar a coloração do rejuntamento ou ocasionar manchas;
- Somente juntas com até 4 mm de largura podem ser umedecidas com água limpa antes da aplicação do produto;
- Proteja peças metálicas antes da aplicação; o produto pode ocasionar manchas de difícil remoção;
- A aplicação deve ser executada com desempenadeira ou espátula próprios;
- Estenda o **Rejuntamais Flexível Direcional** somente nas áreas a serem rejuntadas, preenchendo completamente as juntas;
- Passe frisadores plásticos, acrílicos ou de madeira lisa sobre as juntas ainda úmidas, para efetuar o acabamento final;
- Aguarde cerca de 20 minutos para proceder à completa limpeza das peças; utilize pano, estopa ou esponja limpos e úmidos;
- Molhe a área rejuntada após 24 horas da aplicação;
- Lave as peças rejuntadas com sabão neutro após 72 horas da aplicação.

### Muito Importante

- Utilize o **Rejuntamais Flexível Direcional** com total garantia em juntas de 2 a 10mm, em ambientes internos e externos, no rejuntamento de porcelanatos, mármore, granitos e cerâmicas em geral, em fachadas, piscinas e revestimentos submersos;
- Em áreas externas, o rejuntamento deve ser protegido da chuva por um período de 24 horas após a aplicação;
- Em ambientes expostos a alta insolação e/ou ventania, recomenda-se umedecer as juntas 2 horas após a aplicação;
- Não é recomendado utilizar o **Rejuntamais Flexível Direcional** nas cores Azul, Verde e Preta em áreas externas, pois estarão sujeitas a desbotamento;
- Recomenda-se testar o efeito do rejuntamento colorido em peças porosas ou não esmaltadas, como cerâmicas e pedras; o corante pode impregnar-se na peça, e pode não ser possível removê-lo;
- Em peças irregulares ou de alta porosidade, recomenda-se proteger as áreas próximas ao contato com o rejuntamento com aplicação de cera neutra;
- Umidade constante na base pode acarretar manchas brancas, ou "eflorescência", no rejuntamento;
- Considere as recomendações do fabricante da peça, no tocante ao tamanho ideal da junta;
- Não utilize ácido para limpeza da cerâmica sem antes consultar as recomendações do fabricante;
- O rejuntamento deve ser aplicado, no mínimo, 48 horas (para paredes) ou 72 horas (para pisos) após o assentamento do revestimento.

### Saúde e Meio-Ambiente

- Utilize óculos de segurança e luvas de borracha na aplicação;
- Caso ocorra contato com a pele e com os olhos, lave imediatamente com água corrente;
- Não dilua restos do produto em rede de água e esgoto, para evitar entupimento;
- Evite formação de poeira;
- Produto alcalino de baixa toxicidade;
- Produto possui embalagem reciclável.

Os produtos preservarão suas características, desde que armazenados corretamente e seguidas as instruções contidas tanto na embalagem quanto neste informativo.

O perfeito desempenho do material dependerá também de fatores alheios ao controle da **Direcional**, tais como: preparo da superfície, condições climáticas, técnicas de aplicação etc.

A **Direcional** reserva-se o direito de dispensar qualquer garantia sobre o produto quando as instruções fornecidas não forem seguidas corretamente.

O Departamento Técnico da **Direcional** se prontifica a complementar, se necessário, as informações técnicas e operacionais contidas neste boletim. Entre em contato pelo telefone **(11) 3488-2423** ou por e-mail: **laboratorio@direcional.ind.br**